

Płyta elewacyjna włóknowo – cementowa – kolor pomarańczowy



- płyta włóknowo – cementowa, barwiona w masie, pow. odporna na wilgoć
- grubość płyty 8 mm
- tekstura – gładkie, równe
- gęstość $> 1,75 \text{ g/cm}^3$
- moduł sprężystości ok. 15000 MPa
- wytrzymałość projektowa na zginanie ok. 8,0 MPa
- współczynnik rozszerzalności cieplnej $0,01 \text{ mm/m/}^{\circ}\text{K}$
- klasyfikacja ogniowa wg normy NFPA285 EN 13 501-1 i A2-s1, d0
- mrozoodporność i trwałość zgodnie z normą EN 12467
- zakres temperatur od -40°C do $+80^{\circ}\text{C}$

np. płyta włóknowo – cementowa firmy SWISSPEARL Carat kolor Amber 7073 lub o nie gorszych parametrach – kolor pomarańczowy.